

Asphalt Primer 41™

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VISIÓN GENERAL

Asphalt Primer 41™ es un imprimador para techos de secado rápido y sin fibras. Está hecho de asfaltos especialmente formulados y aceites penetrantes. También se puede utilizar para volver a saturar fieltros y revestimientos de techos existentes para crear una superficie de unión elástica para los revestimientos. Impersol Asphalt Primer 41 cumple y supera la norma ASTM D41.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia y seca antes de la aplicación de Asphalt Primer 41. Cualquier revestimiento de techo anterior o material adherido incorrectamente debe eliminarse antes de la aplicación y debe oscilar entre 50 °F y 100 °F. Para una aplicación óptima, el producto debe estar a una temperatura mínima de 60 °F. Asphalt Primer 41 se puede aplicar con brocha o rodillo. Consulte los boletines de aplicación de BITEC para obtener información adicional. El vehículo Asphalt Primer 41 es una mezcla de solventes considerados combustibles según los estándares del D.O.T. y O.S.H.A.

PRECAUCIONES

- No lo use en temperaturas superiores a 120°F (48°C)
- No poner en contacto con agua potable
- No adelgazar
- Solo uso exterior
- No lo use si se esperan fuertes lluvias o rocío o si se espera que las temperaturas descendan por debajo de los 50 °F (10 °C) dentro de las 6 horas de la aplicación
- No instale si la temperatura del aire exterior es superior a 95°F (35°C)
- La imprimación debe cubrirse dentro de las 48 horas posteriores a la aplicación, o se debe aplicar una capa adicional de imprimación

Datos Técnicos	Asphalt Primer 41
Viscosidad por Zahn Cup #2	18 to 20 sec
Tasa de cobertura	0.5-0.75 gal/100 ft ²
Punto de Inflamabilidad	100°F (38°C)
VOC	450 g/l
Duración	1 año
No Volátil	35%
Grosor húmedo en mils	8 - 16 mils
Tasa de Cobertura	0.5 - 0.75 gal/100ft ²



BITEC
P.O. Box 497
No. 2 Industrial Park Drive, Morrilton, Arkansas
72110 Phone 1-800-535-8597
Fax (501) 354-3019
www.bi-tec.com