

VISIÓN GENERAL

El compuesto tapajuntas EB de Impersol es un compuesto de caucho único que es extremadamente efectivo para sellar sujetadores, traslajos y penetraciones en varias superficies de techo. Es un producto monocomponente que presenta una excelente adherencia sobre sustratos debidamente preparados. El compuesto tapajuntas EB de Impersol es térmicamente estable y resiste el agrietamiento y el pelado debido a la exposición al ozono y a los rayos ultravioleta. Por lo general, se recubre con Impersol EB All-In-One para obtener la máxima resistencia a la intemperie. El compuesto tapajuntas EB de Impersol tiene excelentes propiedades físicas y reduce las costosas reaplicaciones.

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA™

TIPOS DE APLICACIÓN

- Edificios y Techos Metálicos
- Techos modificados y BUR
- Techos de espuma de uretano
- Techos de una sola capa
- Superficies de hormigón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de suciedad, humedad, aceites, algas u otros contaminantes que puedan interferir con una buena adherencia. Retire con cuidado cualquier material suelto de la superficie con un cepillo de alambre o un raspador. La grasa y el aceite también deben eliminarse con solventes ambientalmente seguros o un limpiador detergente apropiado como IMPERSOL Cleaner Degreaser. En la mayoría de los casos, un chorro de agua a alta presión será suficiente para preparar la superficie.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN

Para obtener los mejores resultados, las temperaturas ambientales del aire y del sustrato deben oscilar entre 40 °F y 100 °F. Aunque se pueden usar temperaturas más bajas para aplicaciones con brocha, se recomienda que la temperatura del producto sea de un mínimo de 70 °F al bombear el producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

El compuesto tapajuntas EB de Impersol se puede cepillar, aplicar con rodillo o bombear sobre la superficie. Aplique una capa gruesa y uniforme sobre sujetadores, costuras, etc. Consulte los boletines de aplicación de BITEC para obtener información adicional.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El compuesto para tapajuntas EB de Impersol es una mezcla de solventes que se consideran combustibles según los estándares del D.O.T. y O.S.H.A. Mantener alejado del calor, llamas abiertas o chispas. Use en un área bien ventilada.

Aviso: Impersol debe usarse y almacenarse lejos de llamas, en una atmósfera bien ventilada. Evite la respiración prolongada de los vapores y evite el contacto con los ojos. Lea toda la información de la etiqueta, SDS y precauciones antes de usar. Las especificaciones, propiedades y rendimiento de los materiales descritos en este documento se basan en información que se considera confiable. A menos que se indique expresamente lo contrario en un contrato por escrito, los productos discutidos se venden sin condiciones ni garantías, expresas o implícitas. Las especificaciones del producto son sujeto para cambiar sin previo aviso.

TALLAS DISPONIBLES

- 0.5 galones
- 1.0 galón
- 2.5 galones
- 5.0 galones

Datos Técnicos	Flashing Compound
Viscosidad	12,000 Cp
VOC	436 g/l
Sólidas (%V)	53 +/- 1
Sólidas (%wt)	60 +/- 1
Resina	Caucho sintético
Color	Blanco
Reducción	Ninguno
Alargamiento	400 %



BITEC
P.O. Box 497
No. 2 Industrial Park Drive, Morrilton, Arkansas
72110 Phone 1-800-535-8597
Fax (501) 354-3019
www.bi-tec.com